



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)

Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4

www.gesteco.it

## UNI EN 12620

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

## GHIAIA MISTA

Riferimento DoP I-08 (2024)

Aggregato fine naturale 0-16 di composizione prevalentemente carbonatica (calcarei micritici e sparitici, dolomie, calcareniti, calcite spatica) ed in parte silicatica (rocce vulcaniche, selce, quarzo, feldspati, rocce metamorfiche) ottenuto da attività di lavorazione inerti presso sito di Loc. Cimano-33038 S.Daniele del F. (UD)

### Forma dei granuli

Indice di appiattimento	Categoria	
Indice di forma	Categoria	F15 S15
<b>Dimensione dei granuli</b>	Designazione d/D	0-16
Granulometria	Categoria	G A 85
<b>Massa volumica dei granuli</b>	Valore dichiarato	2,81 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Assorbimento d'acqua</b>	Valore dichiarato	WA <sub>24</sub> = 0,5%
<b>Qualità dei fini</b>		3,30%
Contenuto di fini (polveri)	Categoria	f 11
Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	SE (10) = 86
Valore di Blu	Valore dichiarato	0,3MB = 10
<b>Percentuale di particelle frantumate</b>	Categoria	
<b>Resistenza alla frammentazione</b>	Categoria	LA20
<b>Resistenza all'usura</b>	Categoria	NPD
<b>Composizione / Contenuto</b>		
Solfati solubili in acido	Categoria	AS <sub>0,2</sub>
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	Categoria	NPD
Contenuto carbonato	Categoria	86,64%
Zolfo totale	Valore dichiarato	S < 0,1%
Sostanze organiche	Valore di soglia	non rilevabile
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	Categoria	F1
<b>Sostanze pericolose</b>		NA