

CE



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)

Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4

www.gesteco.it

UNI EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

SABBIA FRANTUMATA

Riferimento DoP I-1 (2024)

Aggregato alluvionale fine 0-4 di composizione di natura prevalentemente carbonatica

per 84% da calcari dolomitici, 12% dolomie e dolomie calcaree

e 4 % da arenarie silicatiche proveniente da impianto lavorazione inerti

De Monte Service srl Via Prataront, 54 S.Daniele del Friuli-UD.

Forma dei granuli

Indice di appiattimento	Categoria	
Indice di forma	Categoria	
Dimensione dei granuli	Designazione d/D	0-4
Granulometria	Categoria	G _{r85}
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	2,8 Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	WA 1,03%
Qualità dei fini		
Contenuto di fini (polveri)	Categoria	f10
Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	SE 66
Valore di Blu	Valore dichiarato	MB <1
Percentuale di particelle frantumate	Categoria	
Resistenza alla frammentazione	Categoria	
Resistenza all'usura	Categoria	
Composizione / Contenuto		
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	Categoria	NPD
Zolfo totale	Valore dichiarato	< 0,1%
Contenuto di carbonati	Categoria	CA 37,44%
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	NA
Sostanze pericolose		NA