



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)
 Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4
 www.gesteco.it

UNI EN 12620:2002+A1:2008

Aggregati per calcestruzzo

SABBIA LAVATA 0-4/C

Riferimento DoP 1-2 (2024)

Aggregato fine naturale 0-4 di composizione prevalentemente carbonatica (calcari micritici e sparitici, dolomie, calcareniti, calcite spatica) ed in parte silicatica (rocce vulcaniche, selce, quarzo, feldspati, rocce metamorfiche) ottenuto da attività di lavorazione inerti presso sito di Collini Valentino e Mario snc- Loc.Cimano-San Daniele del Friuli-UD

Forma dei granuli

| | | |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Indice di appiattimento | Categoria | |
| Indice di forma | Categoria | NPD |
| Dimensione dei granuli | Designazione d/D | 0-4 |
| Granulometria | Categoria | G _r 85 |
| Massa volumica dei granuli | Valore dichiarato | 2,81 Mg/m ³ |
| Assorbimento d'acqua | Valore dichiarato | WA 0,5% |
| Qualità dei fini | | |
| Contenuto di fini (polveri) | Categoria | f10 passante a 0,063:2,2%Es:NR |
| Equivalente in sabbia | Valore dichiarato | |
| Valore di Blu | Valore dichiarato | |
| Percentuale di particelle frantumate | Categoria | |
| Resistenza alla frammentazione | Categoria | LAnr SZnr |
| Resistenza all'usura | Categoria | NPD |
| Composizione / Contenuto | | |
| Solfati solubili in acido | Categoria | AS _{0,2} |
| Solfati idrosolubili di agg. riciclati | Categoria | NPD |
| Zolfo totale | Valore dichiarato | 0,01% |
| Sostanze organiche | Valore di soglia | non rilevabile |
| Durabilità al gelo/disgelo | Categoria | NPD |
| Sostanze pericolose | | NA |